

Borghamn Lysgrå



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Borghamn Lysgrå
Beskrivelse	Kalksten
Farve	Lysgrå
Oprindelse	Sverige

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	2650 kg/m ³	≥ 2600
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	0,6 %	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	187 MPa	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	20,4 MPa	13-26 MPa