

# Burlington Baycliff Lord



Typeprøven skal betrages som en vejledning, afvigelser i farve og struktur må forventes

Navn	Burlington Baycliff Lord
Beskrivelse	Kalksten
Farve	Brun
Oprindelse	England

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Densitet (vægtfylde)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1936	-	≥ 2600

Prøvningsbestemmelse	Prøveemne	Prøvningsmetode	Målt værdi	Anbefalede/ minimums værdier
Vandabsorption (%)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 13755	-	≤ 0,30 %
Trykstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 50 mm	DS/EN 1926	-	132/> 155
Bøjningstrækstyrke (brudstyrke)	50 x 50 x 300 mm	DS/EN 12372	-	13-26 MPa